

检测报告

报告编号

第 1 页 共 4 页

申请单位

地 址

收样日期:

检测日期:

报告日期:

以下信息是由申请者所提供及确认:

样品名称:

检测结果: 请参见下页。

检测要求和结论:

序号	标准和要求	结论
1	GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 - 合金元素迁移量 - 感官要求 - 杂质元素迁移量	合格

编制:

莫雨晴

审核:

董文枝


授权签字人:

中鼎检测机构

黄艳芬

黄艳芬

技术经理



扫码验证报告



检测报告

报告编号: [REDACTED]

第 2 页 共 4 页

检测结果:

合金元素迁移量 - GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

方法: GB 31604.49-2023 第二篇第一法

材料编号	检测项目	定量限 (mg/kg)	限值 (mg/kg)	结果 (mg/kg)	单项判定
1	钴 (3rd)	0.001	0.02	N.D.	合格
1	钼 (3rd)	0.005	0.12	N.D.	合格
1	铜 (3rd)	0.005	4	N.D.	合格
1	铝 (3rd)	0.02	1	N.D.	合格
1	铬 (3rd)	0.005	0.25	N.D.	合格
1	锌 (3rd)	0.02	5	N.D.	合格
1	锡 (3rd)	0.005	100	N.D.	合格
1	锰 (3rd)	0.003	2.0	N.D.	合格
1	镍 (3rd)	0.005	0.14	N.D.	合格

- 注释:
- 1、mg/kg = 毫克每千克(ppm)。
 - 2、N.D. = 未检测到(小于定量限)。
 - 3、 $S/V=7$ (dm²/L), S=表面积, V=体积。
 - 4、测试条件: 人造自来水, 100℃, 2h。

检测结果:

感官要求 - GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

方法: GB 4806.9-2023

材料编号	测试项目	要求	结果	单项判定
1	感官	接触食品的表面应适度清洁,镀层不应开裂、剥落,焊接部分应光洁,无气孔、裂缝、毛刺	接触食品的表面清洁,镀层无开裂、剥落,焊接部分光洁,无气孔、裂缝、毛刺	合格
1	浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有异臭	迁移试验所得浸泡液无异臭	合格



检测报告

报告编号: [REDACTED]

第 3 页 共 4 页

检测结果:

杂质元素迁移量 - GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

方法: GB 31604.49-2023 第二篇第一法

材料编号	检测项目	定量限 (mg/kg)	限值 (mg/kg)	结果 (mg/kg)	单项判定
1	砷 (3rd)	0.0006	0.002	N.D.	合格
1	铅 (3rd)	0.001	0.01	N.D.	合格
1	镉 (3rd)	0.005	0.04	N.D.	合格
1	锑 (3rd)	0.0003	0.002	N.D.	合格

注释:

- 1、mg/kg = 毫克每千克(ppm)。
- 2、N.D. = 未检测到(小于定量限)。
- 3、 $S/V=7$ (dm²/L), S=表面积, V=体积。
- 4、测试条件: 人造自来水, 100℃, 2h。

测试材料清单

材料编号	样品描述	位置
1	银色金属	杯子内里



检测报告

报告编号: [REDACTED]

第 4 页 共 4 页

样品照片:



*** 报告完 ***

此报告遵循本公司服务通用条款 [REDACTED] 所出具。样品及样品信息由委托方提供, 我司不对样品及样品信息的完整性和真实性负责; 除非另有说明, 此报告结果仅适用于收到的样品。若对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起 30 天内向我司提出, 逾期不予受理。本报告未经许可, 不可部分复制。带“n”标识的项目是未通过 CNAS 认可的(有 CNAS 标识时), “s”为分包项目。

